

DATABLAD OM3

Tinnbronse CuSn12 ifølge NS - EN 1982 – CC 483K
Tidligere Standarder : DIN 1705 - (NS16508)

Merkefarge:grønn ●

Tabell nr.: 20

side 1 av 2

SAMMENSETNING I %					Støpe prosess	Strekfasthet R_m N/mm ² Min.	0,2 % Flytegrense $R_{p0.2}$ Min.	Brudd- forlengelse A % Min.	Brinell Hardhet HB Min.
Element	Blokkmetall		Støpegods						
	Min.	Max.	Min.	Max.					
Cu	85,5	88,5	85,0	88,5	Sandstøpt -GS	260	140	7	80
Ni	--	2,0	--	2,0					
P	--	0,20	--	0,60					
Pb	--	0,60	--	0,70	Kokillestøpt -GM	270	150	5	80
Sn	11,2	13,0	11,0	13,0					
Al	--	0,01	--	0,01	Sentrifugal- støpt -GZ	280	150	5	90
Fe	--	0,15	--	0,20					
Mn	--	0,20	--	0,20					
S	--	0,05	--	0,05	Strengstøpt -GC	300	150	6	90
Sb	--	0,15	--	0,15					
Si	--	0,01	--	0,01					
Zn	--	0,40	--	0,50					

Alle mekaniske egenskaper gitt for støpegods (i tabell nr.: 1-40) er obligatoriske krav.
 Med veggtykkelse over 50mm. må en forvente lavere verdier. Dette må eventuelt avtales
 mellom kunde /leverandør. (Ref. NS-EN standard 1982)

Egenskaper og bruksområder:

Sjøvannsbestandig , hard , seig og slitesterk.

Egner seg godt til høyt belastede lager og spindelmuttere , snekkehjul , koblinger og
 transmisjoner for middels og høyere hastigheter.

Temperaturegenskaper:

Maksimal driftstemperatur er oppgitt til 225°C. Sigefastheten reduseres merkbart ved
 temperaturer over 150°C.

Legeringen viser ingen reduksjon i mekaniske egenskaper ved svært lave temperaturer.

- Norges største lager av bronse –

www.olaussensmetall.no

Datablad OM3 forts.

side2 av 2

Sveisbarhet:

Kan sveises med dekkende elektroder foruten ved TIG og MIG – sveising. Det er fordelaktig med forvarming av arbeidstykket.

Termiske egenskaper: (50-55 W/m°C)

Tinn er et legeringselement som reduserer varmeledningsevnen forholdsvis mye . Tinnbronse med 10-12% tinn er derfor en av de kobberlegeringstyper som leder varme dårligst.

Utmatningsgrense til brudd 10 ⁸ cykler	170Mpa	Spesifikk varmekapasitet , c	380 J/kg° C
Slagseighet Charpy V-skår:	--	Elektrisk resistivitet , ρ	140-170 nΩm
Termisk ekspansjonskoeffisient α.	17-19 10 ⁻⁶ /°C	Magnetisk permeabilitet , μ	1,26–1,27μH/m
Termisk konduktivitet , λ	50-55 W/m°C	Maskinerbarhet(CuZn40Pb3=100%)	25-30 %
Densitet ~	8800 kg/m ³	Elastisitetsmodul E	90-110 GPa

Motgående matrial: Min.overflatehardhet 165 HB anbefalt overflatefinhet ≤ 1 Ra.

Verdier for dreining, boring og fresing av OM3 CuSn12

Maskinering		overflatefinhet		neseradius	skjærehastighet	mating
		H μ m	R a μ m	m.m.	m/min	m.m./omdr
Dreining	Hardmetall	16	4	0,4	210-270	0,15
	Kval.H20	4	1	0,8		0,08
Boring Ø2-60mm	Hardmetall				55	0,08-0,40
Fresing Ø63mm	Hardmetall	16	4		Omdr.min 900	mm/min 650
6 skjær	Kval.H20	4	1		900	450
Fresing Ø100mm	Hardmetall	16	4		700	600
8 skjær	Kval.H20	4	1		700	450
Fresing Ø160 mm	Hardmetall	16	4		550	600
12 skjær	Kval.H20	4	1		550	450
Fresing Ø200 mm	Hardmetall	16	4		375	600
14 skjær	Kval.H20	4	1		375	400